

VÝROBEK

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs pro ruční i strojní zpracování.

SLOŽENÍ

Přírodní písky, hlína bez dalších přísad.

POUŽITÍ

Zdící malta pro cihly CLAYGAR CEB 102 nestabilizované.

TECHNICKÉ ÚDAJE

spotřeba	1,4 l/m ² zdiva/1 cm
vydatnost	5 m ² /balení/1-2 mm
zrnitost	0-4 mm
spotřeba vody	6-7 l na 1 balení
pevnost v tlaku	3 N/mm ²
pevnost v tahu	1 N/mm ²
součinitel tepelné vodivosti	0,76 W/mK
faktor difúzního odporu	< 10

DODÁVKA

papírový pytel	30 kg
----------------	-------

SKLADOVATELNOST

Na dřevěném roštu, neomezena.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.

BEZPEČNOST PRÁCE

Hliněná zdící malta CLAYMALT je vyrobena ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2-3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou dermatologicky prospěšný.

ZPRACOVÁNÍ

Podklad – podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý.

Míchání – CLAYMALT CM 04 zdící malta se zamíchá s cca 6-7 l vody na 30 kg suché směsi. Doba mísení 4 min. Může se míchat ručně nebo strojně.

Nanášení – Zdění probíhá ve smyslu platných norem a závazných předpisů (např. výrobce zdících materiálů), při dodržování řemeslných a zpracovatelských zásad. CLAYMALT CM 04 zdící malta po zaschnutí může být zase následně použita.

Všeobecné pokyny – teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C, přímé vyhřívání omítky není povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady.

