

## VÝROBEK

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs pro ruční i strojní zpracování.

## SLOŽENÍ

Přírodní písky, hlína bez dalších přísad.

## POUŽITÍ

Zdící malta pro cihly CLAYGAR CEB 102 nestabilizované.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

spotřeba	1,4 l/m <sup>2</sup> zdiva/1 cm
vydatnost	5 m <sup>2</sup> /balení/1-2 mm
zrnitost	0-4 mm
spotřeba vody	6-7 l na 1 balení
pevnost v tlaku	3 N/mm <sup>2</sup>
pevnost v tahu	1 N/mm <sup>2</sup>
součinitel tepelné vodivosti	0,76 W/mK
faktor difúzního odporu	< 10

## DODÁVKA

papírový pytel	30 kg
----------------	-------

## SKLADOVATELNOST

Na dřevěném roštu, neomezena.

## ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.

## BEZPEČNOST PRÁCE

Hliněná zdící malta CLAYMALT je vyrobena ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2-3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou dermatologicky prospěšný.

## ZPRACOVÁNÍ

Podklad – podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý.

Míchání – CLAYMALT CM 04 zdící malta se zamíchá s cca 6-7 l vody na 30 kg suché směsi. Doba mísení 4 min. Může se míchat ručně nebo strojně.

Nanášení – Zdění probíhá ve smyslu platných norem a závazných předpisů (např. výrobce zdících materiálů), při dodržování řemeslných a zpracovatelských zásad. CLAYMALT CM 04 zdící malta po zaschnutí může být zase následně použita.

Všeobecné pokyny – teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C, přímé vyhřívání omítky není povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady.

