

HLINĚNÉ OMÍTKY CLAYGAR na broušené a vápenopískové cihly



CLAYGAR®

APLIKACE HLINĚNÝCH OMÍTEK CLAYGAR NA BROUŠENÉ A VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY

Před nanášením hliněných omítek na broušené nebo vápenopískové cihly je potřeba povrch upavit cementovým špricem. Na zaschlý a vyzrálý špric můžeme začít s aplikací hliněných omítek.

Hliněná omítka Claygar HH 04 (jádrová) se nanáší ručně zednickou lžící nebo strojně strojní omítačkou (pracovní postup je stejný jako u aplikace vápenocementových omítek - tzn. možnost vytvoření patek a poté stažení stahovací latí do roviny. **Omítku HH 04 je nutné nechat řádně vyschnout před nanesením další vrstvy hliněné omítky.** V případě silnější vrstvy více než 20 mm je nutné omítku nanášet ve více vrstvách a to z důvodu rychlejšího prosychání jednotlivých vrstev. (1m² jádrové omítky Claygar HH 04 v tl. 20 mm obsahuje cca 7 l vody)

Před nanášením štukové omítky Claygar HJ 02 je nutné povrch opět zvlhčit ručním postřikovačem. Hliněná omítka Claygar HJ02 se smíchá s vodou podle návodu v kbelíku pomocí ručního míchadla. Po prvním důkladném rozmíchání se směs nechá odstat 5 - 10 minut poté se promíchá ještě jednou. Doporučuje se provádět natahování omítky ve dvou vrstvách. První vrstva se natáhne v tloušťce 1-2 mm na **vyrovnaný zvlhčený podklad**. Po částečném zavadnutí (povrch nelepí - je měkký) se následně nanese druhá vrstva pomocí plastového, nebo nerezového hladítka v tloušťce 1,5-2 mm. Po zavadnutí se provede filcování pomocí durenového (molitanového) hladítka nebo se omítka vyhladí nerezovým hladítkem (povrch se nedrolí). Je nutné provádět hlazení co nejmenším počtem tahů, jinak dochází ke vzniku šedých šmouh, které nelze odstranit! Tyto šmouhy vznikají i při hlazení příliš suché omítky, proto je nutné při přeschnutí povrchu jej zvlhčit pomocí ručního rozstříkavače. Pokud zvolíte úpravu omítky filcováním, je nutné aby hladítko nebylo mokré, ale pouze vlhké, jinak dochází k vyplavování jemných částic omítky. **Po úplném vyschnutí omítky je potřeba povrch zbavit od částic písku ometením.** Příliš rychlé vysychání může zapříčinit vznik trhlin, stejně jako nerovnoměrné natažení na stěnu. Pro bezproblémové vysychání je potřebné zajistit dostatečnou teplotu min. 10°C a současně odstraňovat přebytečnou vlhkost větráním. Hliněná omítka se nesmí nanášet na nevyzrálé podklady (cementový, vápenocementový, stavební lepidla atd.)

UPOZORNĚNÍ: U hliněných omítek nesmí dojít ke zmrznutí v době jejich vysychání!!!

Poznámka: Jelikož tento pracovní postup byl vytvořen na základě našich poznatků a zkušeností, společnost Claygar nezodpovídá za přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím informací v tomto postupu. Jedná se pouze o informativní charakter doporučení. Právo změn v tomto dokumentu vyhrazeno. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.

s hlinou to umíme..

CLAYGAR s.r.o. | Denisova 291/35, 772 00 Olomouc | IČ: 27797724 | DIČ: CZ27797724
email: info@claygar.cz | web: www.claygar.cz | telefon: +420 585 203 924, fax: +420 585 203 924

