

# HLINĚNÉ OMÍTKY CLAYGAR na slaměné EKOPANELY



CLAYGAR®

## APLIKACE HLINĚNÝCH OMÍTEK CLAYGAR NA SLAMĚNÉ EKOPANELY

Spoje ekopanelů se zabandážují (juta, sklovláknitá perlinka) a přetáhnou se stavebním lepidlem (nepoužívat lepidla flexibilní) a poté se plocha natře penetračním nátěrem, např. S2802 A, dle návodu se dodrží technologická přestávka na zaschnutí.

Hliněná omítka Claygar HJ 02 se smíchá s vodou podle návodu v kbelíku pomocí ručního míchadla. Po prvním důkladném rozmíchání se směs nechá odstát 5–10 minut poté se promíchá ještě jednou. Doporučuje se provádět natahování omítky ve dvou vrstvách. První vrstva se natáhne v tloušťce 1–2 mm na **vyrovnaný zvlhčený podklad**. Po částečném zavadnutí (povrch nelepí – je měkký) se následně nanese druhá vrstva pomocí plastového, nebo nerezového hladítka v tloušťce 1,5–2,5 mm. Po zavadnutí se provede filcování pomocí durenového (molitanového) hladítka nebo se povrch vyhladí nerezovým hladítkem (nedrolí se). Je nutné provádět hlazení co nejmenším počtem tahů, jinak dochází ke vzniku šedých šmouh, které nelze odstranit! Tyto šmouhy vznikají i při hlazení příliš suché omítky, proto je nutné při přeschnutí povrchu jej zvlhčit pomocí ručního rozstříkavače. Pokud zvolíte úpravu omítky filcováním, je nutné aby hladítko nebylo mokré, ale pouze vlhké, jinak dochází k vyplavování jemných částic omítky. **Po úplném vyschnutí omítky je potřeba povrch zbavit od částic písku ometením.** Příliš rychlé vysychání může zapříčinit vznik trhlin, stejně jako nerovnoměrné natažení na stěnu. Pro bezproblémové vysychání je potřebné zajistit dostatečnou teplotu min. 10°C a současně odstraňovat přebytečnou vlhkost větráním. Hliněná omítka se nesmí nanášet na nevyzrálé podklady (cementový, vápenocementový, stavební lepidla atd.).

**UPOZORNĚNÍ:** U hliněných omítek nesmí dojít ke zmrznutí v době jejich vysychání.

Poznámka: Jelikož tento pracovní postup byl vytvořen na základě našich poznatků a zkušeností, společnost Claygar nezodpovídá za přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím informací v tomto postupu. Jedná se pouze o informativní charakter doporučení. Právo změn v tomto dokumentu vyhrazeno. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.

*s hlinou to umíme..*

CLAYGAR s.r.o. | Denisova 291/35, 772 00 Olomouc | IČ: 27797724 | DIČ: CZ27797724  
email: [info@claygar.cz](mailto:info@claygar.cz) | web: [www.claygar.cz](http://www.claygar.cz) | telefon: +420 585 203 924, fax: +420 585 203 924

