

VÝROBEK

Průmyslově vyráběná suchá omítková směs.

SLOŽENÍ

Přírodní písky, hlína bez dalších přísad.

POUŽITÍ

Vnitřní jádrová omítka CLAYGAR HH 04 je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro větší tloušťky. Povrch hliněné jádrové omítky Claygar HH 04 je vhodný pro lepení keramických obkladů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

spotřeba	15 kg/m ² /1 cm
vydatnost	2,2 m ² /balení/1 cm
zrnitost	< 4 mm
spotřeba vody	6-8 l na 1 balení
pevnost v tlaku	1 N/mm ²
součinitel tepelné vodivosti	0,76 W/mK
faktor difúzního odporu	< 10

DODÁVKA

papírový pytel	30 kg
vak	500 kg
vak	1000 kg

SKLADOVATELNOST

Na dřevěném roštu, neomezena.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.

BEZPEČNOST PRÁCE

Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2-3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou dermatologicky prospěšný.

ZPRACOVÁNÍ

Podklad - podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý. Před vlastním omítáním je nutné aplikovat hliněný podhoz HS 00.

Míchání - CLAYGAR HH 04 hrubá hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně (nejdříve dát vodu) cca 6-8 l vody na balení, omítat se může ručně nebo strojně.

Nanášení - CLAYGAR HH 04 hrubá hliněná omítka se nanáší ručně lžící nebo strojně omítacím strojem na suchý podklad. Při celkové tloušťce omítky větší než 3 cm je nutno omítku nanést ve více vrstvách. Přičemž je nutné před nanášením každé další vrstvy dodržet technologickou přestávku cca 1cm 1 den až do úplného vyschnutí další vrstva může být nanášena až důkladně vyschnutou předchozí vrstvou. Menší trhliny nejsou na závadu budou uzavřeny vrchní omítkou.





ZPRACOVÁNÍ

Všeobecné pokyny - teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10 C, přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady, nanášíme na suchý hliněný podklad CLAYGAR HS 00, aby došlo ke správnému provázání vrstev.

