

TECHNICKÝ LIST

Clayroma s květem levandule



CLAYGAR®

VÝROBEK

Průmyslově vyráběná suchá omítková směs.

SLOŽENÍ

Přírodní písky, hlína, květ levandule bez dalších přísad.

POUŽITÍ

Vnitřní jemná omítka CLAYROMA je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro tloušťky do 5 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

spotřeba	8 kg/m ² /5 mm
vydatnost	2,2 m ² /balení/5 mm
zrnitost	< 1,5 mm
spotřeba vody	12 l na 1 balení
pevnost v tlaku	1 N/mm ²
součinitel tepelné vodivosti	0,76 W/mK
faktor difúzního odporu	< 10

DODÁVKA

papírový pytel	30 kg
vak	500 kg
vak	1000 kg

SKLADOVATELNOST

Na dřevěném roštu, neomezena.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.

BEZPEČNOST PRÁCE

Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2-3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou je dermatologicky prospěšný.

ZPRACOVÁNÍ

Podklad - podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý. Podkladem pro CLAYROMA je hrubá hliněná omítka CLAYGAR HH 04, před vlastním omítáním je nutno podkladovou vrstvu vydatně natřít hliněným základním nátěrem CLAYGAR HS 00.

Míchání - CLAYROMA jemná hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně (nejdříve dát vodu) cca 12 l vody na balení, omítat se může ručně nebo strojně.

Nanášení - CLAYROMA jemná hliněná omítka se nanáší ručně lžící nebo strojně omítacím strojem na řádně provlhčený podklad. Povrch upravíme filcem.

Všeobecné pokyny - teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C, přímé vyhřívání omítky není povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady, další vrstvu omítky nanášet na podklad zvlhčený základním hliněným nátěrem CLAYGAR HS 00, aby došlo ke správnému provázání vrstev.

CLAYGAR s.r.o. | Denisova 291/35, 772 00 Olomouc | IČ: 27797724 | DIČ: CZ27797724
email: info@claygar.cz | web: www.claygar.cz | telefon: +420 585 203 924, fax: +420 585 203 924

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

